



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ220525535

日期: 2022 年 05 月 26 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息: 委托单位: 泉州市皆能商贸有限责任公司
单位地址: 一

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 公牛世家休闲鞋

品牌: 公牛世家

样品接样日期: 2022 年 05 月 25 日

测试周期: 2022 年 05 月 25 日至 2022 年 05 月 26 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 2955-2017 《休闲鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 鞋子耐折性能	符合
- 耐磨性能	符合
- 中底与外底粘合强度	符合
- 甲醛含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ220525535

日期: 2022 年 05 月 26 日

页码: 第 2 页, 共 3 页

测试结果:

1、鞋子耐折性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-2017 割口: 5.0mm 试验 4 万次	割口裂口长度 $\leq 20.0\text{mm}$, 折后出现新裂纹不应超过 3 处且单个裂纹长度不应大于 5.0mm。同时折后不应出现帮面裂浆、裂面, 底墙、帮底或鞋底开胶长度不应大于 5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落。沿条处不应出现裂纹、气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象。	折后割口长度为 8.4mm, 帮面无裂纹, 鞋底无裂纹产生, 帮底结合处无开胶现象及无脱落。	符合

2、耐磨性能:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐磨性能 (mm)	GB/T 3903.2-2017	≤ 14	6.4	符合

3、外底与中底粘合强度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
外底与中底粘合强度 (N/cm)	GB/T 21396-2008	≥ 20 , 微孔底撕裂而胶层不开时 ≥ 15 。	NA	NA

注: NA=此鞋无外中底, 外底与外中底粘合强度无需测试。

4、甲醛含量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果 (鞋垫表面皮革)	判定
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 19941-2005	≤ 75	N.D.	符合

注释:

- mg/kg=毫克每千克。
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ220525535

日期: 2022 年 05 月 26 日

页码: 第 3 页, 共 3 页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	公牛世家休闲鞋
样品数量	2 双
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>