



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ220516314

日期: 2022 年 05 月 16 日

页码: 第 1 页, 共 4 页

客户信息:

委托单位: 厦门优科泰科技有限公司

单位地址: 厦门湖里区长乐路 350 号 8061 室

生产单位: 浙江凯诗利科技有限公司

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: KJ-001 袜子

商标: 非内

样品接样日期:

2022 年 05 月 16 日

测试周期:

2022 年 05 月 16 日至 2022 年 05 月 16 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 FZ/T 73001-2016《袜子》(一等品), 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐皂洗色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

http://www.fjhjzj.com



检测报告

报告编号: FJHJ220516314

日期: 2022 年 05 月 16 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	试样变色	≥3	符合
		醋纤沾色	≥3	
		棉布沾色	≥3	
		尼龙沾色	≥3	
		涤纶沾色	≥3	
		腈纶沾色	≥3	
		羊毛沾色	≥3	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	GB/T 3922-2013	试样变色	≥3	符合
		醋纤沾色	≥3	
		棉布沾色	≥3	
		尼龙沾色	≥3	
		涤纶沾色	≥3	
		腈纶沾色	≥3	
		羊毛沾色	≥3	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	GB/T 3922-2013	试样变色	≥3	符合
		醋纤沾色	≥3	
		棉布沾色	≥3	
		尼龙沾色	≥3	
		涤纶沾色	≥3	
		腈纶沾色	≥3	
		羊毛沾色	≥3	
耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008 方法 A1	试样变色	≥3	符合
		醋纤沾色	≥3	
		棉布沾色	≥3	
		尼龙沾色	≥3	
		涤纶沾色	≥3	
		腈纶沾色	≥3	
		羊毛沾色	≥3	



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ220516314

日期: 2022 年 05 月 16 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐摩擦色牢度 (级)	干 式 湿 式	GB/T 3920-2008	≥ 3 ≥ 3	4-5 4-5	符合

注释:

色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ220516314

日期: 2022 年 05 月 16 日

页码: 第 4 页, 共 4 页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	KJ-001 袜子
样品数量	5 双
样品 A 颜色	白色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。