



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ221107096

日期: 2022 年 11 月 08 日

页码: 第 1 页, 共 5 页

客户信息:

委托单位: 余庆县彭桢制衣加工厂

单位地址: —

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 校服面料

样品接样日期: 2022 年 11 月 07 日

测试周期: 2022 年 11 月 07 日至 2022 年 11 月 08 日

### 测试结果摘要

| 测试要求:                                                                                 | 结论 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》, 对送检样品进行以下测试: | —  |
| - 耐水色牢度                                                                               | 符合 |
| - 耐汗渍色牢度                                                                              | 符合 |
| - 耐摩擦色牢度                                                                              | 符合 |
| - 异味                                                                                  | 符合 |
| - 甲醛含量                                                                                | 符合 |
| - pH 值                                                                                | 符合 |
| - 可分解致癌芳香胺染料                                                                          | 符合 |
| - 纤维含量                                                                                | —  |

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ221107096

日期: 2022 年 11 月 08 日

页码: 第 2 页, 共 5 页

### 测试结果:

| 检测项目               | 测试方法           | 技术要求 | 检测结果 | 判定 |
|--------------------|----------------|------|------|----|
| 耐水色牢度 (级)          | GB/T 5713-2013 | ≥3-4 | 4-5  | 符合 |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
| 耐汗渍色牢度 (酸性)<br>(级) | GB/T 3922-2013 | ≥3-4 | 4-5  | 符合 |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
| 耐汗渍色牢度 (碱性)<br>(级) | GB/T 3922-2013 | ≥3-4 | 4-5  | 符合 |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
|                    |                | ≥3-4 | 4-5  |    |
| 耐摩擦色牢度 (级)         | GB/T 3920-2008 | ≥3-4 | 4-5  | 符合 |
|                    |                | ≥3   | 4-5  |    |



## 检测报告

报告编号: FJHJ221107096

日期: 2022 年 11 月 08 日

页码: 第 3 页, 共 5 页

| 检测项目                                 | 测试方法                                             | 技术要求    | 检测结果               | 判定 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------|----|
| 异 味                                  | GB 18401-2010<br>试验方法 6.7                        | 无异味     | 无异味                | 符合 |
| 甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg)          | GB/T 2912.1-2009                                 | ≤75     | 26                 | 符合 |
| pH 值                                 | GB/T 7573-2009<br>萃取介质: 氯化钾溶液<br>温度 23.6℃, pH6.0 | 4.0~8.5 | 5.0                | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 <sup>[2]</sup><br>(mg/kg) | GB/T 17592-2011                                  | ≤20     | N.D.               | 符合 |
| 纤维含量 (%)                             | FZ/T01057.(1~4)-2007                             | —       | 聚酯纤维 100<br>(涂层除外) | —  |

### 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

<sup>[1]</sup> 方法检出限 20mg/kg。

<sup>[2]</sup> 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。



## 检测报告

报告编号: FJHJ221107096

日期: 2022 年 11 月 08 日

页码: 第 4 页, 共 5 页

### 附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

| 测试项目                  | 单位    | 方法检出限 | 结果   | 限值 |
|-----------------------|-------|-------|------|----|
| 4-氨基联苯                | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 联苯胺                   | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4-氯-2-甲基苯胺            | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-萘胺                  | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 邻氨基偶氮甲苯               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-氨基-4-硝基甲苯           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基苯甲醚            | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4-氯苯胺                 | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二氯联苯胺            | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲氧基联苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基联苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)     | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯醚           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯硫醚          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-甲基苯胺                | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基甲苯             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4,5-三甲基苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-甲氧基苯胺               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4-氨基偶氮苯               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,6-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ221107096

日期: 2022 年 11 月 08 日

页码: 第 5 页, 共 5 页

### 样品图片



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

|      |                 |
|------|-----------------|
| 样品描述 | 校服面料            |
| 样品数量 | 1×(100cm×100cm) |
| 样品颜色 | 天蓝色             |

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>