



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ230421388

日期: 2023 年 04 月 21 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息:

委托单位: 广西东兰校园文化用品有限公司

学校名称: 东兰县劳动小学

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: 学生服 (冲锋衣) A:280T 贴膜橙色 B:复合摇粒绒橙色

样品接样日期:

2023 年 04 月 21 日

测试周期:

2023 年 04 月 21 日至 2023 年 04 月 21 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 甲醛含量	符合
- 纤维含量	符合
- pH 值	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ230421388

日期: 2023 年 04 月 21 日

页码: 第 2 页, 共 3 页

测试结果:

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果		判定
				A	B	
耐水色牢度 (级)	试样变色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	棉布沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	尼龙沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	涤纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	腈纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	羊毛沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)		GB/T 2912.1-2009	≤ 75	N.D.	N.D.	符合
pH 值		GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 24.3℃, pH5.6	4.0~8.5	6.8	6.1	符合
纤维含量 (%)		FZ/T 01057.(1~4)-2007	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100 (膜除外)	聚酯纤维 100	符合

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- [1] 方法检出限 20mg/kg。



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号：FJHJ230421388

日期：2023 年 04 月 21 日

页码：第 3 页，共 3 页

客供样品图片



A

B

测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	A:280T 贴膜面料 B:复合摇粒绒面料
样品数量	2×（100cm×100cm）
样品 A 颜色	橙色
样品 B 颜色	橙色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>