



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 1 页, 共 7 页

客户信息:

委托单位: 润克(集团)股份有限公司

单位地址: 泉州市惠安县紫山镇林口工业区

样品信息

样品名称: 初中冬季校服

客户提供样品信息: (A.主面料上衣 50D 防风面料 B.辅面料上衣 50D 防风面料 C.里料上衣塔夫绸 D.内胆上衣双面摇粒 E.主面裤子尼龙四面弹)

样品接样日期: 2023 年 05 月 03 日

测试周期: 2023 年 05 月 03 日至 2023 年 05 月 04 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B 类)、T/JYHQ0009-2021《中小学学生装(校服)》一等品、GB/T28468-2012《中小学生交通安全反光校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合
- 单位面积干燥质量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

http://www.fjhjzj.com



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 2 页, 共 7 页

测试结果:

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果		判定
				A	B	
耐水色牢度 (级)	试样变色	GB/T 5713-2013	≥ 4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4	4-5	
	棉布沾色		≥ 4	4	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4	4-5	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥ 4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4	4-5	
	棉布沾色		≥ 4	4	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4	4-5	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥ 4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4	4-5	
	棉布沾色		≥ 4	4	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4	4-5	

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 3 页, 共 7 页

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果			判定
				C	D	E	
耐水色牢度 (级)	试样变色	GB/T 5713-2013	≥ 4	4-5	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4-5	4	4	
	棉布沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4-5	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥ 4	4-5	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4-5	4	4	
	棉布沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4-5	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥ 4	4-5	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥ 4	4-5	4	4	
	棉布沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥ 4	4-5	4	4-5	
	涤纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥ 4	4-5	4-5	4-5	

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

211311110379

报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 4 页, 共 7 页

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	B	
异 味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 22.8℃, pH6.2	4.0~8.5	5.7	5.8	符合
可分解致癌芳香胺染料 ^[2] (mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	N.D.	符合
纤维含量 (%)	FZ/T 01057.(1~4)-2007	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
单位面积干燥质量 (g/m ²)	GB/T 4669-2008 方法 5	≥135×95%	159	144	符合

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果			判定
			D	E	F	
异 味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	N.D.	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 22.8℃, pH6.2	4.0~8.5	6.2	5.6	5.8	符合
可分解致癌芳香胺 染料 ^[2] (mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	N.D.	N.D.	符合
纤维含量 ^[3] (%)	D/E: FZ/T 01057.(1~4)-2007 F: 面布: FZ/T 01057.(1~4)-2007 FZ/T01095-2002 方法 B 底布: FZ/T01057.(1~4)-2007	D/E: 聚酯纤维 100 F: 无要求	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	面: 聚酯 纤维 87.1 氨纶 12.9 底布: 聚酯纤维 100	符合
单位面积干燥质量 (g/m ²)	D: GB/T 4669-2008 方法 5 E/F: FZ/T70010-2006	D/F: 无要求 E≥300×95%	74	307.3	291	符合

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告



报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 5 页, 共 7 页

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- [1] 方法检出限 20mg/kg。
- [2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。
- [3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。

附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果		限值
			A	B	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20



检测报告



报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 6 页, 共 7 页

测试项目	单位	方法检出限	结果			限值
			C	D	E	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

报告编号: FJHJ230503036M01

日期: 2023 年 05 月 04 日

页码: 第 7 页, 共 7 页

样品图片

A B C D E

测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	A.主面料上衣 50D 防风面料 B.辅面料上衣 50D 防风面料 C.里料上衣塔夫绸 D.内胆上衣双面摇粒 E.主面裤子尼龙四面弹
样品数量	5× (100cm×100cm)
样品 A 颜色	红色
样品 B 颜色	深蓝色
样品 C 颜色	深蓝色
样品 D 颜色	深蓝色
样品 E 颜色	深蓝色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>