



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ220712233

日期: 2022 年 07 月 13 日

页码: 第 1 页, 共 4 页

客户信息: 委托单位: 保山市内廷后勤管理服务有限公司  
生产单位: 保山惠豪服饰有限责任公司

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 学生服  
样品接样日期: 2022 年 07 月 12 日  
测试周期: 2022 年 07 月 12 日至 2022 年 07 月 13 日

### 测试结果摘要

| 测试要求:                                                                  | 结论 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| - 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010 (B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》, 对送检样品进行以下测试: | —  |
| - 耐水色牢度                                                                | 符合 |
| - 耐汗渍色牢度                                                               | 符合 |
| - 耐摩擦色牢度                                                               | 符合 |
| - 异味                                                                   | 符合 |
| - 甲醛含量                                                                 | 符合 |
| - pH 值                                                                 | 符合 |
| - 纤维含量                                                                 | 符合 |

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理  
福建省泉州市丰泽区通源街兴业太厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ220712233

日期: 2022 年 07 月 13 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

### 测试结果:

| 检测项目               |      | 测试方法           | 技术要求       | 检测结果 |     | 判定 |
|--------------------|------|----------------|------------|------|-----|----|
|                    |      |                |            | A    | B   |    |
| 耐水色牢度 (级)          | 试样变色 | GB/T 5713-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 符合 |
|                    | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
| 耐汗渍色牢度 (酸性)<br>(级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 符合 |
|                    | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
| 耐汗渍色牢度 (碱性)<br>(级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 符合 |
|                    | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
|                    | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 |    |
| 耐摩擦色牢度 (级)         | 干 摩  | GB/T 3920-2008 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 符合 |
|                    | 湿 摩  |                | $\geq 3$   | 4-5  | 4-5 |    |



## 检测报告

报告编号: FJHJ220712233

日期: 2022 年 07 月 13 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

| 检测项目                        | 测试方法                                             | 技术要求        | 检测结果        |             | 判定 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                             |                                                  |             | A           | B           |    |
| 异 味                         | GB 18401-2010<br>试验方法 6.7                        | 无异味         | 无异味         | 无异味         | 符合 |
| 甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg) | GB/T 2912.1-2009                                 | ≤75         | N.D.        | N.D.        | 符合 |
| pH 值                        | GB/T 7573-2009<br>萃取介质: 氯化钾溶液<br>温度 25.1℃, pH5.3 | 4.0~8.5     | 6.0         | 6.1         | 符合 |
| 纤维含量<br>(%)                 | FZ/T 01057.(1~4)-2007                            | 聚酯纤维<br>100 | 聚酯纤维<br>100 | 聚酯纤维<br>100 | 符合 |

### 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
  - mg/kg=毫克每千克
  - N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- <sup>[1]</sup> 方法检出限 20mg/kg。



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ220712233

日期: 2022 年 07 月 13 日

页码: 第 4 页, 共 4 页

### 客供样品图片



A

B

\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

|         |       |
|---------|-------|
| 样品描述    | 复合布面料 |
| 样品数量    | 1 套   |
| 样品 A 颜色 | 白色    |
| 样品 B 颜色 | 上青色   |

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>