



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ230708163

日期: 2023 年 07 月 08 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息:

委托单位: 南安皇万服饰有限公司

单位地址: 福建省南安市康美镇草埔工业区

### 样品信息

客户提供客户信息:

样品名称: 女鞋

货号: 221069tms

品牌: 奥古狮登

样品接样日期:

2023 年 07 月 08 日

测试周期:

2023 年 07 月 08 日至 2023 年 07 月 08 日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB/T 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 邻苯二甲酸酯的含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ230708163

日期: 2023 年 07 月 08 日

页码: 第 2 页, 共 3 页

### 测试结果:

#### 1、邻苯二甲酸酯含量:

测试方法: 参考 ISO/TS 16181:2021, 使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS) 进行分析。

测试项目	CAS NO	单位	MDL	结果	客户限值	判定
DBP	84-74-2	mg/kg	40	72	—	符合
BBP	85-68-7	mg/kg	40	N.D.	—	
DEHP	117-81-7	mg/kg	40	N.D.	—	
总含量 (DBP+BBP +DEHP)	—	mg/kg	—	N.D.	1000	

注: - mg/kg=毫克每千克  
- MDL=方法检出限  
- N.D.=未检出 (<MDL)  
① 方法检出限 20mg/kg。

根据客户要求, 测试位置为鞋面白色塑胶



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ230708163

日期: 2023 年 07 月 08 日

页码: 第 3 页, 共 3 页

### 样品图片



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

样品描述	女鞋 (帮面塑胶)
样品数量	1 双
样品颜色	白色

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>