



福建华检质检技术服务有限公司



211311110379



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJJH230518367M01

日期: 2023年05月18日

页码: 第1页, 共3页

客户信息:

委托单位: 晋江珺鎔贸易有限公司

单位地址: —

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 男/女休闲鞋

货号: JFY-827、JFY-823

品牌: JIFFFLY

样品接样日期: 2023年05月18日

测试周期: 2023年05月18日至2023年05月18日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 2955-2017《休闲鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐磨性能	符合
- 鞋子耐折性能	NA
- 剥离强度	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ230518367M01

日期: 2023年05月18日

页码: 第2页, 共3页

## 测试结果:

## 1、耐磨性能:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐磨性能 (mm)	GB/T 3903.2-2017	≤ 14	5.3	符合

## 2、鞋子耐折性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-2017 割口: 5.0mm 试验 4 万次	割口裂口长度≤20.0mm, 折后出现新裂纹不应超过 3 处且单个裂纹长度不应大于 5.0mm。同时折后不应出现帮面裂浆、裂面, 底墙、帮底或鞋底开胶长度不应大于 5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落。沿条处不应出现裂纹、气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象。	鞋底屈挠部位厚度大于 25mm 不适用	NA

注: NA=此鞋鞋底屈挠部位厚度大于 25mm 不适用, 故鞋子耐折性能无需测试。

## 3、剥离强度:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
剥离强度 (N/cm)	GB/T 3903.3-2017	≥40	94	符合
			93	

- 根据客户要求, 增加关联图和款号, 此份报告替代原报告, 原报告FJHJ230518367作废。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



21131110379



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ230518367M01

日期: 2023年05月18日

页码: 第3页, 共3页

### 样品图片



关联图:

\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

样品描述	男/女休闲鞋
样品数量	1 双
样品颜色	象牙白

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼  
Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

邮编: 362011  
<http://www.fjhjzj.com>