



检测报告

报告编号: JD20230803013

页码: 第 1 页, 共 3 页

委托单位	名称	泉州洪丽防护装备有限公司			样品名称	刺杀突刺劈砍模拟假人		
	地址	福建省泉州市丰泽区招联工业区双凤路 13 巷 147 号 4 楼			商标	/		
	电话	13506059746	邮编	362000	型号规格	/		
	联系人	陈夏洪	电子邮箱	ahongzz@163.com	出厂编号	/		
生产单位		泉州洪丽防护装备有限公司						
产品概况	数量	1		接收日期	2023-7-26			
	说明	测试样品状态稳定, 符合试验要求。						
测试依据		企业技术规范、系统规范						
测试结果		(详见续页)						
说明		样品状态: 符合试验要求						
测试日期		2023-07-26		报告日期	2023-08-03			

编辑: _____

主审: _____

签发: _____

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>




福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD20230803013

页码: 第 2 页, 共 3 页

产品图片



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD20230803013

页码: 第 3 页, 共 3 页

序号	测试科目	技术要求	检测结果	单项判定
1	材料	靶体采用天然橡胶一体成型, 具有弹性, 耐腐蚀、防风化, 支持劈砍	符合	符合
2	材质	采用天然橡胶一体硫化成型	符合	符合
3	硬度	橡胶人橡胶邵氏硬度 70-80	76	符合
4	扯断拉伸率	不小于 350%	361%	符合
5	扯断永久变形度	不大于 15%	13%	符合
6	耐寒性	低温脆性零下 50 度正常	零下 50℃ 环境下可正常使用	符合
/				

注: (1) 符号 “/” 表示此项无内容。
(2) 送样委托测试仅对本样负责。
(3) 本报告仅提供第三方检测之用, 未加盖“检验检测专用章”无效。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>