



检测报告

报告编号: FJHJ230809208

日期: 2023年08月15日

页码: 第1页, 共4页

客户信息: 委托单位: 北京极致玩家科技有限公司

单位地址: 北京市昭阳区酒仙桥东路10号1栋篮球馆MYCOURT

生产单位: 福建嘉一贸易有限公司

生产单位地址: 福建省泉州市丰泽区东海泰禾广场SOHOB栋1615-1617#

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 篮球鞋

品牌: Serious Player Only

款号: SPO2307S02004

样品接样日期: 2023年08月09日

测试周期: 2023年08月09日至2023年08月15日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB/T24152-2018《篮球鞋专业运动鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 整鞋屈挠性能	符合
- 外底耐磨性能	符合
- 防滑性能	符合
- 成鞋帮底粘合强度	符合
- 甲醛含量	符合
- 可分解芳香胺染料	符合

福建华检质检技术服务有限公司
授权签字人赵军毅
赵军毅/实验室经理福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼
Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

邮编: 362011

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ230809208

日期: 2023年08月15日

页码: 第2页, 共4页

测试结果:

1、整鞋屈挠性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
整鞋屈挠性能	HG/T2871-2008 B 法 试验5万次	折后帮面无裂面, 底墙、帮底、外底开胶不超过5mm, 外底裂纹不超过3处且最长裂纹不超过5mm	折后帮面无裂面, 底墙、帮底、外底无开胶, 外底无裂纹	符合

2、外底耐磨性能:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
外底耐磨性能 (mm ³)	GB/T9867-2008	≤100	91	符合

3、防滑性能:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
防滑性能	HG/T3780-2005 干式	≥0.70	0.99	符合

4、成鞋帮底粘合强度:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
成鞋帮底粘合强度 (N/cm)	GB/T21396-2008	≥3.0, 若微孔材料撕裂面粘合层未开胶, ≥2.0	10.1	符合

5、甲醛含量:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	≤75	N.D.	符合

6、可分解致癌芳香胺染料含量:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
可分解致癌芳香胺染料 ^[2] (mg/kg)	GB/T17592-2011	≤20	N.D.	符合

注释:

- mg/kg=毫克每千克, N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

[1] 甲醛方法检出限=16mg/kg

[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录A。



检测报告

报告编号: FJHJ230809208

日期: 2023年08月15日

页码: 第3页, 共4页

附录A: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果	限值
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ230809208

日期: 2023年08月15日

页码: 第4页, 共4页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	篮球鞋
样品数量	1 双
样品颜色	黑/白/红色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。