



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ230731558

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 1 页, 共 4 页

客户信息:

委托单位: 保山市内廷后勤管理服务有限公司

生产单位: 保山惠豪服饰有限公司

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 学生服(夏装)

样品接样日期: 2023 年 07 月 31 日

测试周期: 2023 年 07 月 31 日至 2023 年 08 月 01 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 纤维含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅
赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ230731558

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐水色牢度 (级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5	符合
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5	符合
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5 $\geq 3-4$ 4-5	符合
耐摩擦色牢度 (级)	干 摩 湿 摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$ ≥ 3 4-5 4-5	符合



检测报告

报告编号: FJHJ230731558

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
异 味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	符合
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 25.6℃, pH5.3	4.0~8.5	6.9	符合
纤维含量 ^[2] (%)	FZ/T 01057.1(1~4)-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维 65±5 棉 35±5	聚酯纤维 63.9 棉 36.1	符合

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

[2] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ230731558

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 4 页, 共 4 页

客供样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	珠地布面料
样品数量	1 件
样品颜色	白色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>