



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ230731561

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 1 页, 共 4 页

客户信息:

委托单位: 昌宁职业技术学校

生产单位: 保山惠豪服饰有限公司

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 学生服 (冬装)

样品接样日期: 2023 年 07 月 31 日

测试周期: 2023 年 07 月 31 日至 2023 年 08 月 01 日

### 测试结果摘要

| 测试要求:                                                                                                             | 结论 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》, 对送检样品进行以下测试: | —  |
| - 耐水色牢度                                                                                                           | 符合 |
| - 耐汗渍色牢度                                                                                                          | 符合 |
| - 耐摩擦色牢度                                                                                                          | 符合 |
| - 异味                                                                                                              | 符合 |
| - 甲醛含量                                                                                                            | 符合 |
| - pH 值                                                                                                            | 符合 |
| - 纤维含量                                                                                                            | 符合 |

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ230731561

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

### 测试结果:

| 检测项目            |      | 测试方法           | 技术要求       | 检测结果 | 判定 |
|-----------------|------|----------------|------------|------|----|
| 耐水色牢度 (级)       | 试样变色 | GB/T 5713-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
| 耐汗渍色牢度 (酸性) (级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
| 耐汗渍色牢度 (碱性) (级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4    |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  |    |
| 耐摩擦色牢度 (级)      | 干 摩  | GB/T 3920-2008 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 符合 |
|                 | 湿 摩  |                | $\geq 3$   | 4-5  |    |



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ230731561

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

| 检测项目                        | 测试方法                                             | 技术要求     | 检测结果     | 判定 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----|
| 异 味                         | GB 18401-2010<br>试验方法 6.7                        | 无异味      | 无异味      | 符合 |
| 甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg) | GB/T 2912.1-2009                                 | ≤75      | N.D.     | 符合 |
| pH 值                        | GB/T 7573-2009<br>萃取介质: 氯化钾溶液<br>温度 25.1℃, pH5.3 | 4.0~8.5  | 6.8      | 符合 |
| 纤维含量 (%)                    | FZ/T 01057.1(1~4)-2007                           | 聚酯纤维 100 | 聚酯纤维 100 | 符合 |

### 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
  - mg/kg=毫克每千克
  - N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- <sup>[1]</sup> 方法检出限 20mg/kg。

### 客供样品图片

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ230731561

日期: 2023 年 08 月 01 日

页码: 第 4 页, 共 4 页



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

|      |       |
|------|-------|
| 样品描述 | 复合布面料 |
| 样品数量 | 1 套   |
| 样品颜色 | 黑色    |

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>