



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: FJHJ230825686M04

日期: 2023 年 08 月 29 日

页码: 第 1 页, 共 5 页

客户信息:

委托单位: 泉州成胜福体育用品有限公司

学校名称: 长沙市望城区第六中学

### 样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: 学生服 (夏装)

A: 上衣汗布藏青色 B: 上衣汗布白色 C: 裤子涤盖棉上青色

样品接样日期:

2023 年 08 月 25 日

测试周期:

2023 年 08 月 25 日至 2023 年 08 月 28 日

### 测试结果摘要

| 测试要求:                                                                                                                      | 结论 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B 类), 对送检样品进行以下测试: | —  |
| - 耐水色牢度                                                                                                                    | 符合 |
| - 耐汗渍色牢度                                                                                                                   | 符合 |
| - 耐摩擦色牢度                                                                                                                   | 符合 |
| - 异味                                                                                                                       | 符合 |
| - 甲醛含量                                                                                                                     | 符合 |
| - pH 值                                                                                                                     | 符合 |
| - 可分解致癌芳香胺染料                                                                                                               | 符合 |
| - 纤维含量                                                                                                                     | 符合 |

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ230825686M04

日期: 2023 年 08 月 29 日

页码: 第 2 页, 共 5 页

### 测试结果:

| 检测项目            |      | 测试方法           | 技术要求       | 检测结果 |     |     | 判定 |
|-----------------|------|----------------|------------|------|-----|-----|----|
|                 |      |                |            | A    | B   | C   |    |
| 耐水色牢度 (级)       | 试样变色 | GB/T 5713-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
| 耐汗渍色牢度 (酸性) (级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
| 耐汗渍色牢度 (碱性) (级) | 试样变色 | GB/T 3922-2013 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 | 符合 |
|                 | 醋纤沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 棉布沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 尼龙沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 涤纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 腈纶沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
|                 | 羊毛沾色 |                | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 |    |
| 耐摩擦色牢度 (级)      | 干 摩  | GB/T 3920-2008 | $\geq 3-4$ | 4-5  | 4-5 | 4-5 | 符合 |
|                 | 湿 摩  |                | $\geq 3$   | 3-4  | 4-5 | 4-5 |    |



## 检测报告

报告编号: FJHJ230825686M04

日期: 2023 年 08 月 29 日

页码: 第 3 页, 共 5 页

| 检测项目                                 | 测试方法                                             | 技术要求                                                                       | 检测结果                |                     |                     | 判定 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
|                                      |                                                  |                                                                            | A                   | B                   | C                   |    |
| 异 味                                  | GB 18401-2010<br>试验方法 6.7                        | 无异味                                                                        | 无异味                 | 无异味                 | 无异味                 | 符合 |
| 甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg)          | GB/T 2912.1-2009                                 | ≤75                                                                        | N.D.                | N.D.                | N.D.                | 符合 |
| pH 值                                 | GB/T 7573-2009<br>萃取介质: 氯化钾溶液<br>温度 25.4℃, pH5.4 | 4.0~8.5                                                                    | 7.2                 | 6.0                 | 5.8                 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 <sup>[2]</sup><br>(mg/kg) | GB/T 17592-2011                                  | ≤20                                                                        | N.D.                | N.D.                | N.D.                | 符合 |
| 纤维含量 <sup>[3]</sup> (%)              | FZ/T 01057.1-2007<br>GB/T 2910.11-2009           | A: 棉 60±5<br>聚酯纤维 40±5<br>B: 棉 60±5<br>聚酯纤维 40±5<br>C: 聚酯纤维 60±5<br>棉 40±5 | 棉 59.3<br>聚酯纤维 40.7 | 棉 58.7<br>聚酯纤维 41.3 | 聚酯纤维 63.4<br>棉 36.6 | 符合 |

## 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。

[3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。

根据客户要求, 此份报告样品 A 的数据引用的是报告编号 FJHJ230825686 样品 A 的数据, 样品 B、样品 C 的数据引用的是报告编号 FJHJ230825687 样品 A、样品 B 的数据。





## 检测报告

报告编号: FJHJ230825686M04

日期: 2023 年 08 月 29 日

页码: 第 4 页, 共 5 页

## 附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

| 测试项目                  | 单位    | 方法检出限 | 结果   |      |      | 限值 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|----|
|                       |       |       | A    | B    | C    |    |
| 4-氨基联苯                | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 联苯胺                   | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4-氯-2-甲基苯胺            | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2-萘胺                  | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 邻氨基偶氮甲苯               | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2-氨基-4-硝基甲苯           | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基苯甲醚            | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4-氯苯胺                 | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷          | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 3,3'-二氯联苯胺            | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲氧基联苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基联苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4,4'-亚甲基-(2-氯苯胺)      | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯醚           | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯硫醚          | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2-甲基苯胺                | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基甲苯             | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2,4,5-三甲基苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2-甲氧基苯胺               | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 4-氨基偶氮苯               | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2,4-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| 2,6-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |



检测报告

报告编号：FJHJ230825686M04

日期：2023 年 08 月 29 日

页码：第 5 页，共 5 页

客供样品图片



A

B

C

\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

样品描述清单：

|         |                 |          |           |
|---------|-----------------|----------|-----------|
| 样品描述    | A：上衣汗布面料        | B：上衣汗布面料 | C：裤子涤盖棉面料 |
| 样品数量    | 3×(100cm×100cm) |          |           |
| 样品 A 颜色 | 藏青色             |          |           |
| 样品 B 颜色 | 白色              |          |           |
| 样品 C 颜色 | 上青色             |          |           |

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。