



检测报告

报告编号：FJHJ230911301

日期：2023 年 09 月 12 日

页码：第 1 页，共 6 页

客户信息：委托单位：福州民族中学
生产单位：福建浩恒服饰有限公司

样品信息

客户提供样品信息：样品名称：学生服（夏装）
样品接样日期：2023 年 09 月 11 日
测试周期：2023 年 09 月 11 日至 2023 年 09 月 12 日

测试结果摘要

测试要求：	结论
- 根据客户要求，依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类）、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，对送检样品进行以下测试：	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 耐皂洗色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合
- 起毛起球性能	符合
- 使用说明	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com



检测报告

报告编号: FJHJ230911301

日期: 2023 年 09 月 12 日

页码: 第 2 页, 共 6 页

测试结果:

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果		判定
				A	B	
耐水色牢度 (级)	试样变色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	棉布沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	尼龙沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	涤纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	腈纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	羊毛沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	棉布沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	尼龙沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	涤纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	腈纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	羊毛沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	棉布沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	尼龙沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	涤纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	腈纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	羊毛沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
耐皂洗色牢度 (级)	试样变色	GB/T 3921-2008 方法 A1	$\geq 3-4$	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	棉布沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	尼龙沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	涤纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	腈纶沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
	羊毛沾色		$\geq 3-4$	4-5	4-5	
耐摩擦色牢度 (级)	干 摩 湿 摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$ ≥ 3	4-5 4-5	4-5 4	符合



检测报告

报告编号: FJHJ230911301

日期: 2023 年 09 月 12 日

页码: 第 3 页, 共 6 页

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	B	
异 味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 25.0℃, pH5.5	4.0~8.5	5.8	5.6	符合
可分解致癌芳香胺染料 ^[2] (mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	N.D.	符合
纤维含量 (%)	FZ/T 01057.1-2007	棉 100	棉 100	棉 100	符合
起毛起球性能 (级)	GB/T 4802.1-2008 压力 (cN) :780 600 次	≥3-4	3-4	4	符合
使用说明	GB/T 5296.4-2012	参见附录 B	符合 GB/T 5296.4-2012		符合

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)。
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- ^[1] 方法检出限 20mg/kg。
- ^[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。



检测报告

报告编号: FJHJ230911301

日期: 2023 年 09 月 12 日

页码: 第 4 页, 共 6 页

附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果		限值
			A	B	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-亚甲基-(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20



检测报告

报告编号: FJHJ230911301

日期: 2023 年 09 月 12 日

页码: 第 5 页, 共 6 页

附录 B: 使用说明: 测试方法 GB/T 5296.4-2012

检测项目	技术要求	单项判定
制造者的名称和地址	①纺织品和服装应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。②进口纺织品和服装应标明该产品的原产地(国家或地区), 以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合
产品名称	①产品应标明名称, 且表明产品的真实属性。②国家标准、行业标准对产品名称有术语及定义的, 宜采用国家标准、行业标准规定的名称。③国家标准、行业标准对产品名称没有术语及定义的, 应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。	符合
产品号型或规格	①纱线应至少标明产品的一种规格, 例如: 线密度、长度或重量等。②织物应至少标明产品的一种规格, 例如: 单位面积质量、密度或幅宽等。③床上用品、围巾、毛巾窗帘等制品应标明产品的主要规格, 例如, 长度、宽度、重量等。④服装类产品宜按 GB/T1335 或 GB/T6411 表示服装号型的方式表明产品的适穿范围, 针织类服装也可标明产品长度或产品围度等。⑤袜子应标明袜号或适穿范围, 连裤袜应标明所适穿的人体身高和臀围的范围。⑥帽类产品应标明帽口的围度尺寸或尺寸范围。⑦手套应标明适用的手拿长度和宽度。⑧其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格。	符合
纤维成分及含量	①产品应按 FZ/T01053 的规定标明其纤维的成分及含量②皮革服装应按 QB/T2262 标明皮革的种类名称。	符合
维护方法	产品应按 GB/T8685 规定的图形符号表述维护方法。可增加对图形符号相对应的说明性文字。当图形符号满足不了需要时, 可用文字予以说明。	符合
执行的产品标准	产品应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合
安全类别	应根据 GB18401 标明产品的安全类别。	符合
使用和贮藏注意事项	因使用不当可能造成产品损坏的产品宜标明适用注意事项, 有贮藏要求的产品宜说明贮藏方法。	符合
一般要求	(1)使用说明有以下几种形式: ①直接印刷或织造在产品上; ②固定在产品上的耐久性标签; ③悬挂在产品上的标签; ④悬挂、粘贴或固定在产品标签上的标签; ⑤直接印刷在产品包装上; ⑥随同产品提供的资料等。(2)使用说明可采用一种或多种形式, 当采用多种形式时, 应保证其内容的一致性。	符合
耐久性标签	①号型或规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容应采用耐久性标签, 其余内容宜采用耐久性标签以外的形式。②如果采用耐久性标签对产品的使用有影响, 例如: 布匹、绒线、袜子、手套等产品, 可不采用耐久性标签。③如果是团体定制且为非个人维护的产品, 可不采用耐久性标签。④如果产品被包装、陈列或折叠, 消费者不易发现产品耐久性标签上的信息, 则还应采取其他形式标注该信息。	符合
综合判定	符合	



检测报告

报告编号: FJHJ230911301

日期: 2023 年 09 月 12 日

页码: 第 6 页, 共 6 页

样品图片



上衣:

合格证
产品名称: 学生装
执行标准: GB/T31888-2015
安全类别: GB18401 B类
产品等级: 合格品
检验员: 08 (检)
主面料的纤维成分及含量:

100%棉
维护方法
深颜色与浅颜色衣物请分开洗涤
注意防潮防霉 避免暴晒
福建浩恒服饰有限公司
地址: 福建省泉州市惠安县洛阳镇
上坂东乡133号

165/84A

裤子:

合格证
产品名称: 学生装
执行标准: GB/T31888-2015
安全类别: GB18401 B类
产品等级: 合格品
检验员: 08 (检)
主面料的纤维成分及含量:
100%棉

维护方法
深颜色与浅颜色衣物请分开洗涤
注意防潮防霉 避免暴晒
福建浩恒服饰有限公司
地址: 福建省泉州市惠安县洛阳镇
上坂东乡133号
服务热线: 15980080477

165/70A

A

B

测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	A: 上衣面料	B: 裤子面料
样品数量	1 套	
样品 A 颜色	白色	
样品 B 颜色	彩兰色	

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。