



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ240329772

日期: 2024年03月30日

页码: 第1页, 共3页

客户信息:

委托单位: 南安皇万服饰有限公司

单位地址: 福建省南安市康美草铺工业区

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: A:1#超纤贴皮(邦) B:2#超纤贴皮(汇)

品牌: 奥古狮登

样品接样日期: 2024年03月29日

测试周期: 2024年03月29日至2024年03月30日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 对送检样品进行以下测试:	—
- 剥离强度	—

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

邮编: 362011

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ240329772

日期: 2024年03月30日

页码: 第2页, 共3页

测试结果:

1、剥离强度:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
			A	
剥离强度 (N/cm)	GB/T 8949-2008 5.9	—	30.0	—

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
			B	
剥离强度 (N/cm)	GB/T 8949-2008 5.9	—	23.0	—




检测报告

报告编号: FJHJ240329772

日期: 2024年03月30日

页码: 第3页, 共3页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	A:1#超纤贴皮 (邦) B:2#超纤贴皮 (汇)
样品数量	2
样品 A 颜色	米色
样品 B 颜色	米色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>