



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ241025976

日期: 2024 年 10 月 26 日

页码: 第 1 页, 共 5 页

客户信息:

委托单位: 润克(集团)股份有限公司

单位地址: 泉州市惠安县紫山镇林口工业区

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 夏装上衣/秋装上衣 拉架珠地布天蓝色

样品接样日期: 2024 年 10 月 25 日

测试周期: 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 26 日

### 测试结果摘要

| 测试要求:                                                                                                                                            | 结论 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B 类)、DB35/T 836-2015《学生服装》, 对送检样品进行以下测试: | —  |
| - 耐皂洗色牢度                                                                                                                                         | 符合 |
| - 耐摩擦色牢度                                                                                                                                         | 符合 |
| - 异味                                                                                                                                             | 符合 |
| - 甲醛含量                                                                                                                                           | 符合 |
| - pH 值                                                                                                                                           | 符合 |
| - 可分解致癌芳香胺染料                                                                                                                                     | 符合 |
| - 纤维含量                                                                                                                                           | 符合 |
| - 单位面积干燥质量                                                                                                                                       | 符合 |

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号：FJHJ241025976

日期：2024 年 10 月 26 日

页码：第 2 页，共 5 页

测试结果：

| 检测项目                                 |            | 测试方法                                           | 技术要求                          | 检测结果                          | 判定 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| 耐皂洗色牢度（级）                            | 试样变色       | GB/T 3921-2008，<br>方法 A1                       | ≥3-4                          | 4-5                           | 符合 |
|                                      | 醋纤沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
|                                      | 棉布沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
|                                      | 尼龙沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
|                                      | 涤纶沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
|                                      | 腈纶沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
|                                      | 羊毛沾色       |                                                | ≥3-4                          | 4-5                           |    |
| 耐摩擦色牢度（级）                            | 干 摩<br>湿 摩 | GB/T 3920-2008                                 | ≥3-4<br>≥3                    | 4-5<br>4-5                    | 符合 |
| 异 味                                  |            | GB 18401-2010<br>试验方法 6.7                      | 无异味                           | 无异味                           | 符合 |
| 甲醛含量 <sup>[1]</sup> （mg/kg）          |            | GB/T 2912.1-2009                               | ≤75                           | N.D.                          | 符合 |
| pH 值                                 |            | GB/T 7573-2009<br>萃取介质：氯化钾溶液<br>温度 26.3℃，pH5.3 | 4.0~8.5                       | 5.6                           | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 <sup>[2]</sup><br>（mg/kg） |            | GB/T 17592-2011                                | ≤20                           | N.D.                          | 符合 |
| 纤维含量 <sup>[3]</sup> （%）              |            | FZ/T 01057.(1~4)-2007<br>GB/T 2910.2-2009      | 棉 60±3<br>聚酯纤维 35±3<br>氨纶 5±2 | 棉 57.9<br>聚酯纤维 38.0<br>氨纶 4.1 | 符合 |
| 单位面积干燥质量（g/m <sup>2</sup> ）          |            | FZ/T 70010-2006                                | ≥205                          | 205.4                         | 符合 |



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ241025976

日期: 2024 年 10 月 26 日

页码: 第 3 页, 共 5 页

### 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
  - mg/kg=毫克每千克
  - N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- [1] 方法检出限 20mg/kg。
- [2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。
- [3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>





## 检测报告

报告编号: FJHJ241025976

日期: 2024 年 10 月 26 日

页码: 第 4 页, 共 5 页

## 附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

| 测试项目                  | 单位    | 方法检出限 | 结果   | 限值 |
|-----------------------|-------|-------|------|----|
| 4-氨基联苯                | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 联苯胺                   | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4-氯邻甲苯胺               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-萘胺                  | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 邻氨基偶氮甲苯               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 5-硝基-邻甲苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 对氯苯胺                  | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基苯甲醚            | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二氯联苯胺            | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲氧基联苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基联苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯醚           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4,4'-二氨基二苯硫醚          | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 邻甲苯胺                  | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二氨基甲苯             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4,5-三甲基苯胺           | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 邻氨基苯甲醚                | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 4-氨基偶氮苯               | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,4-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |
| 2,6-二甲基苯胺             | mg/kg | 5     | N.D. | 20 |



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ241025976

日期: 2024 年 10 月 26 日

页码: 第 5 页, 共 5 页

### 样品图片

\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

#### 样品描述清单:

|      |                  |
|------|------------------|
| 样品描述 | 拉架珠地布面料          |
| 样品数量 | (100cm×100cm) ×1 |
| 样品颜色 | 天蓝色              |

\*\*\*报告结束\*\*\*

- 1.本实验室根据客户要求完成以上检测内容,不对客户认定信息真实性负责,本报告送检样品由客户提供,不负责抽样,检测结果仅适用于收到的样品。
- 2.检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
- 3.未经本公司书面授权,不得部分复制本报告、不可以删改,不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>