



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ250306297

日期: 2025 年 03 月 10 日

页码: 第 1 页, 共 5 页

客户信息: 委托单位: 晋江珞睿贸易有限公司

单位地址: —

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: (男/女) 洞洞拖鞋

货号: JF-XX001

品牌: JIFFFLY

样品接样日期: 2025 年 03 月 06 日

测试周期: 2025 年 03 月 06 日 至 2025 年 03 月 10 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 拖鞋和凉鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 帮带拔出力	NA
- 鞋子耐折性能	NA
- 耐黄变	符合
- 硬度	符合
- 外观质量	符合
- 成鞋帮底粘合强度	NA
- 鞋底拉伸强度	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ250306297

日期: 2025 年 03 月 10 日

页码: 第 2 页, 共 5 页

测试结果:

1、帮带拔出力:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
帮带拔出力 (N)	HG/T 2877-2017 A 法	≥ 80	一次成型工艺, 不适用	NA

注: NA= 一次成型工艺, 不适用。

2、鞋子耐折性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-2017 不割口 试验 4 万次	不断、无裂痕	底厚超过 2cm, 不适用。	NA

注: NA=底厚超过 2cm, 不适用。

3、耐黄变:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐黄变 (级)	HB/T 3689-2014 方法 B: 紫外线灯管法 3h	≥ 3	4-5	符合

4、硬度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
硬度 (邵尔 W) /度	GB/T 3903.4-2017	35~50	48	符合



检测报告

报告编号: FJHJ250306297

日期: 2025 年 03 月 10 日

页码: 第 3 页, 共 5 页

5、外观质量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
外观质量	GB/T 3903.5-2008	见附录 A	见附录 A	符合

6、鞋底拉伸强度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
拉伸强度 (Mpa)	GB/T 1040.2-2006	≥ 1.2	1.26	符合

7、成鞋帮底粘合强度:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
成鞋帮底粘合强度 (N/mm)	GB/T 532-2008	≥ 12	一次成型工艺, 不适用	NA

注: NA= 一次成型工艺, 不适用。



检测报告

报告编号: FJHJ250306297

日期: 2025 年 03 月 10 日

页码: 第 4 页, 共 5 页

附录 A: 外观质量

检测项目	技术要求 (QB/T 2977-2008 5.2)	不符合项说明	单项判定
色差	同双鞋对应部位不应有明显色差	无	☒ 符合 ☐ 不符合
外形对应部位	1.同双鞋长度差不大于 2.0mm 2.同双鞋宽度差不大于 1.5mm 3.同双鞋对称部位厚度差: 注塑鞋不大于 3.0mm, 其他不大于 2.0mm	无	☒ 符合 ☐ 不符合
气泡、气孔	1.不能存在于鞋帮带着力处, 前掌 弯曲处。 2.其他部位, 气孔、气泡的直径不大于 2mm, 个数不多于 6 个	无	☒ 符合 ☐ 不符合
污迹	鞋面和其他主要部位不应存在明显污迹。	无	☒ 符合 ☐ 不符合
跳针、断线	主要部位不允许存在跳针、重线、断线, 次要部位允许跳针、重线 1 处, 每只鞋不应超过俩处。	无	☒ 符合 ☐ 不符合
开胶、溢胶	不允许开胶, 溢胶高度不大于 2mm	无	☒ 符合 ☐ 不符合
图案	图案清晰、牢固, 不应龟裂, 同双鞋相对部位基本对称, 无明显偏差	无	☒ 符合 ☐ 不符合
判定	☒ 符合		



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ250306297

日期: 2025 年 03 月 10 日

页码: 第 5 页, 共 5 页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	(男/女) 洞洞拖鞋
样品数量	1 双
样品颜色	白色

报告结束

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 本报告送检样品由客户提供, 不负责抽样, 检测结果仅适用于收到的样品。
2. 检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
3. 未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告、不可以删改, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>