



福建华检质检技术服务有限公司



211311110379



中国认可
国际互认
检测
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ241228233

日期: 2024年12月30日

页码: 第1页, 共5页

客户信息:

委托单位: 广元广泉服饰有限责任公司

学校名称: 郫都区犀浦新兴学校

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: 学生服冬装

A: 外套面料彩兰色 B: 裤子上青色 C: 内胆摇粒绒蓝色

样品接样日期:

2024年12月28日

测试周期:

2024年12月28日至2024年12月30日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司
授权签字人



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjz.com>



检测报告

报告编号: FJHJ241228233

日期: 2024年12月30日

页码: 第2页, 共5页

测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	B	
耐水色牢度(级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
耐汗渍色牢度(酸性) (级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
耐汗渍色牢度(碱性) (级)	试样变色 醋纤沾色 棉布沾色 尼龙沾色 涤纶沾色 腈纶沾色 羊毛沾色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
			≥3-4	4-5	4-5
耐摩擦色牢度(级)	干摩 湿摩	GB/T 3920-2008	≥3-4 ≥3	4-5 4-5	4-5 4-5

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ241228233

日期: 2024年12月30日

页码: 第3页, 共5页

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	B	
异味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	34	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 18.3°C, pH5.8	4.0~8.5	5.7	6.0	符合
可分解致癌芳香胺染料 ^[2] (mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	N.D.	符合
纤维含量 ^[3] (%)	A: FZ/T 01057.(1~4)-2007 B: FZ/T 01057.(1~4)-2007 GB/T 2910.11-2009	A: 聚酯纤维 100 B: 聚酯纤维 92±5 氨纶 8±3	聚酯纤维 100 (涂层除外)	聚酯纤维 91.3 氨纶 8.7	符合

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			C		
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 18.1°C, pH5.8	4.0~8.5	5.9		符合

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

^[1] 方法检出限 20mg/kg。^[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。^[3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》要求判定。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com



检测报告

报告编号: FJHJ241228233

日期: 2024年12月30日

页码: 第4页, 共5页

附录A: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果		限值
			A	B	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
对氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-亚甲基-2-(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



211311110379



中国认可
国际互认
检测
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ241228233

日期: 2024年12月30日

页码: 第5页, 共5页

样品图片



A

B

C

测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	A: 外套面料 B: 裤子面料 C: 内胆摇粒绒面料
样品数量	3× (100cm×100cm)
样品 A 颜色	彩兰色
样品 B 颜色	上青色
样品 C 颜色	蓝色

报告结束

- 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 本报告送检样品由客户提供, 不负责抽样, 检测结果仅适用于收到的样品。
- 检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
- 未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告、不可以删改, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>