



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ250626465

日期: 2025年06月27日

页码: 第1页, 共3页

客户信息:

委托单位: 泉州市鳌川鞋业有限公司

单位地址: 福建省南安市大盈工业区 228 号

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: AP-4L76 沙滩凉鞋

样品接样日期:

2025年06月26日

测试周期:

2025年06月26日至2025年06月27日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 4552-2020 《拖鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 感观质量	符合
- 甲醛含量	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的止滑性能。	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

潘少芳

潘少芳



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ250626465

日期: 2025年06月27日

页码: 第2页, 共3页

测试结果:

1. 感观质量:

测试标准: GB/T 3903.5-2011

项目	合格品	结果
感观质量	整鞋端正、平服、清洁。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
鞋内	鞋内不露钉尖, 无钉尾突出。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内垫	内垫贴服。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
子口	子口整齐严实。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
综合判定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
备注		

2. 甲醛含量:

检测项目	测试方法/仪器	技术要求	检测结果	判定
甲醛含量 ^[1] (mg/kg)	GB/T 19941.2-2019 (分光光度法)	≤75	N.D.	符合

注: - mg/kg=毫克每千克

- N.D.=未检出 (<MDL)

[1] 方法检出限 20mg/kg。

3. 防滑性能:

检测项目	测试方法	客户要求	检测结果	判定
防滑性能 (F/W) 湿式	HG/T 3780-2005 方法 2	≥0.3	0.56	符合



检测报告

报告编号: FJHJ250626465

日期: 2025年06月27日

页码: 第3页, 共3页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	AP-4L76 沙滩凉鞋
样品数量	2 双
样品颜色	黑色

报告结束

- 1.本实验室根据客户要求完成以上检测内容,不对客户认定信息真实性负责,本报告送检样品由客户提供,不负责抽样,检测结果仅适用于收到的样品。
- 2.检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
- 3.未经本公司书面授权,不得部分复制本报告、不可以删改,不可做宣传品使用。