



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ250722454

日期: 2025年07月23日

页码: 第1页, 共5页

客户信息:

委托单位: 新疆永兴同创服饰有限公司

生产厂家: 新疆永兴同创服饰有限公司

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: 学生服秋装

交织布 A:彩蓝色 B:灰色 C:藏青色

样品接样日期:

2025年07月22日

测试周期:

2025年07月22日至2025年07月23日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合
- 单位面积干燥质量	—

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

潘少芳

潘少芳

检验检测专用章

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



# 检测报告

报告编号: FJHJ250722454

日期: 2025 年 07 月 23 日

页码: 第 2 页, 共 5 页

## 测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果			判定	
			A	B	C		
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	试样变色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	符合
		醋纤沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		棉布沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		尼龙沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		涤纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		腈纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		羊毛沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	GB/T 3922-2013	试样变色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	符合
		醋纤沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		棉布沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		尼龙沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		涤纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		腈纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		羊毛沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	GB/T 3922-2013	试样变色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	符合
		醋纤沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		棉布沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		尼龙沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		涤纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		腈纶沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
		羊毛沾色	≥3-4	4-5	4-5	4-5	
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干 摩	≥3-4	4-5	4-5	4-5	符合
		湿 摩	≥3	3-4	4-5	4-5	



## 检测报告

报告编号: FJHJ250722454

日期: 2025 年 07 月 23 日

页码: 第 3 页, 共 5 页

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果			判定
			A	B	C	
异 味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	N.D.	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液 温度 25.2℃, pH5.7	4.0~8.5	5.7	5.7	5.7	符合
可分解致癌芳香 胺染料 <sup>[2]</sup> (mg/kg)	GB/T 17592-2024	≤20	N.D.	N.D.	N.D.	符合
纤维含量 <sup>[3]</sup> (%)	FZ/T 01057.(1~4)-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维 60±5 棉 40±5	聚酯纤维 59.6 棉 40.4	聚酯纤维 55.4 棉 44.6	聚酯纤维 60.3 棉 39.7	符合

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	C	
单位面积干燥质 量 (g/m <sup>2</sup> )	FZ/T 70010-2006	—	306.8	323.2	—

## 注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5 级最好, 1 级最差)
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。

[3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量, 根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。



## 检测报告

报告编号: FJHJ250722454

日期: 2025 年 07 月 23 日

页码: 第 4 页, 共 5 页

### 附录 A: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果			限值
			A	B	C	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4-氯邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
对氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
邻氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	N.D.	20



# 检测报告

报告编号: FJHJ250722454

日期: 2025 年 07 月 23 日

页码: 第 5 页, 共 5 页

## 样品图片



A

B

C

\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

样品描述	交织布面料
样品数量	1 套
样品 A 颜色	彩蓝色
样品 B 颜色	灰色
样品 C 颜色	藏青色

\*\*\*报告结束\*\*\*

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 本报告送检样品由客户提供, 不负责抽样, 检测结果仅适用于收到的样品。
2. 检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
3. 未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告、不可以删改, 不可做宣传品使用。