



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ2601168991

日期: 2026年01月19日

页码: 第1页, 共3页

客户信息: 委托单位: 晋江铜狮科技有限公司

单位地址: —

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 拖鞋

品牌: 佳邓

款号: AP4L88

材质: EVA

样品接样日期: 2026年01月16日

测试周期: 2026年01月16日至2026年01月19日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 4552-2020 《拖鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 甲醛含量	NA
- 根据客户要求, 测试送检样品的止滑性能。	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

潘少芳

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: FJHJ2601168991

日期: 2026年01月19日

页码: 第2页, 共3页

## 测试结果:

## 1、防滑性能:

检测项目		测试方法	客户要求	检测结果	判定
防滑性能	湿式	HG/T 3780-2005 方法2	$\geq 0.30$	0.46	符合

## 2、甲醛含量:

检测项目	测试方法/仪器	技术要求	检测结果	判定
甲醛含量 <sup>[1]</sup> (mg/kg)	GB/T 19941.2-2019 (分光光度法)	$\leq 75$	不是纺织品也不是皮革、毛皮材料, 不适用	NA

注: NA= 此材料既不是纺织品也不是皮革、毛皮材料, 不适用。



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9815

## 检测报告

报告编号: FJHJ2601168991

日期: 2026年01月19日

页码: 第3页, 共3页

### 样品图片



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

#### 样品描述清单:

样品描述	拖鞋
样品数量	1双
样品颜色	绿色

\*\*\*报告结束\*\*\*

- 1.本实验室根据客户要求完成以上检测内容,不对客户认定信息真实性负责,本报告送检样品由客户提供,不负责抽样,检测结果仅适用于收到的样品。
- 2.检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
- 3.未经本公司书面授权,不得部分复制本报告、不可以删改,不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>